Cruiser 200
Αντιρρυπαντικού
Ανοικτόχρωμο υφαλόχρωμα με βερνίκι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Cruiser 200 είναι ένα υφαλόχρωμα αποτελεσματικό ενάντια σε αποθετικούς οργανισμούς, γλίτσα, υδρόβια φυτά και ζώα. Ένα υφαλόχρωμα με βερνίκι κατάλληλο για εφαρμογή σε σκάφη σε γλυκό και αλμυρό νερό. Η τεχνολογία διάβρωσης αποτρέπει τη συσσώρευση βαφής και παρέχει απόδοση για έως ένα έτος. Γκάμα από φωτεινά χρώματα, μεταξύ των οποίων ένα πραγματικό λευκό. Κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Χρώμα	YBP200-White, YBP201-Red, YBP202-Blue, YBP203-Navy, YBP204-Black Δεν διατίθενται όλα τα χρώματα ή μεγέθη συσκευασιών σε όλες τις χώρες
Τελείωμα	Θαμπό
Συγκεκριμένη Βαρύτητα	1.4 μέσος όρος
Όγκοι στερεών	52% μέσος όρος
Τυπικός Χρόνος Διάρκειας προϊόντος	2 χρόνια
VOC (Όπως παρέχεται)	420 g/L μέσος όρος
VOC (Διαλυτικό ΕΕ)	296 g/kg μέσος όρος Οδηγία της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) (Οδηγία του Συμβουλίου 1999/13/ΕΚ)
Διαστάσεις Μονάδας	750mL, 2.5L, 5L *Δεν διατίθενται όλα τα χρώματα ή μεγέθη συσκευασιών σε όλες τις χώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

	Στέγνωμα			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Βύθιση σε νερό	24 ώρες	12 ώρες	8 ώρες	6 ώρες
Στεγνό στην αφή	1 ώρες	45 λεπτά	30 λεπτά	20 λεπτά

Σημείωση: Σημείωση: Οι μέγιστοι χρόνοι βύθισης είναι οι εξής: 5-35ºC - 6m

	Επικάλυψη Θερμοκρασία Υποστρώματος							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Επικαλυμμένο από	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο
Cruiser 200	16 ώρες	Επεκτ	10 ώρες	Επεκτ	6 ώρες	Επεκτ	4 ώρες	Επεκτ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμασία	**ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ**: **Σε Καλή Κατάσταση**: Πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς όλες οι αποθέσεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποπλυμένης στρώσης. Χρησιμοποιήστε πλύση με γλυκό νερό υπό πίεση (3000 psi/207 bar) ή/και ξύσιμο με σπάτουλα και αφαίρεση με βρεγμένο γυαλόχαρτο, τυπικά 80-120 βαθμών. Μην τρίβετε με στεγνό γυαλόχαρτο. Αν το παλιό αντιαποθετικό δεν είναι συμβατό ή δεν γνωρίζετε ποιο είναι, στεγανοποιήστε με μια στρώση κατάλληλου International Paint φράγματος/σφράγισης. **Σε Υποβαθμισμένη Κατάσταση**: Χρησιμοποιείστε Interstrip για να αφαιρέσετε όλα τα ίχνη αντιρρυπαντικού. **ΑΣΤΑΡΩΜΑ**: Όλη η προετοιμασία για γυμνά υποστρώματα καλύπτεται στο κατάλληλο φύλλο δεδομένων για αστάρια. **ΓΥΜΝΟ GRP**: Περάστε με αστάρι Gelshield 200 για προστασία από την όσμωση ή Primocon.. **ΧΑΛΥΒΑΣ/ΣΙΔΗΡΟΣ/ΜΟΛΥΒΔΟΣ/ΞΥΛΟ:** Ασταρώστε με Interprotect ή Primocon.
Υποδείξεις	**Ανάμιξη**: Πριν τη χρήση, ανακινήστε καλά μέχρι να αναμιχθεί το προϊόν και να σχηματίσει μίγμα ομοιόμορφης σύστασης. **Αραίωμα**: Δεν συνιστάται αραίωμα. Η απόδοση του υφαλοχρώματος μπορεί να υποβιβαστεί αν δεν εφαρμοστεί το σωστό πάχος υμένα. **Καθαριστής**: YTA085 International Διαλύτες Αντιρρυπαντικών #3. **Ψεκασμός χωρίς αέρα**: Πίεση: 176-220 bar/2500-3200 psi Εκχυση κόλλας ασταρώματος: 517-521 **Έλεγχος Εξαερισμού και Υγρασίας**: Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη διάρκεια της χρήσης. **Άλλο**: Τα αντιρρυπαντικά πρέπει να γυαλοκαθαρίζονται μόνον υγρά. Ποτέ μη στεγνώνετε γυαλοκαθαρισμένα ή καμμένα παλιά αντιρρυπαντικά. Το σωστό χρώμα θα αναπτυχθεί μετά τη βύθιση στο νερό.
Μερικά Σημαντικά Σημεία	Για να εμποδίσετε πρόωρη αποτυχία, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε σωστή ποσότητα χρώματος χρησιμοποιώντας το καπάκι ως οδηγό. Η θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C. Η θερμοκρασία υποστρώματος πρέπει να είναι 3°C/5°F πάνω από το σημείο δροσιάς και μέγιστο 35°C/95°F.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Cruiser 200
Αντιρρυπαντικού
Ανοικτόχρωμο υφαλόχρωμα με βερνίκι

	Αν χρησιμοποιείτε το σκάφος τακτικά σε μεγάλες ταχύτητες (π.χ. 30 κόμβους), ίσως διαπιστώσετε πρώιμη φθορά. Για επιπλέον συμβουλές ή αν δεν είστε βέβαιοι για τη συμβατότητα του {προϊόν} για τις δικές σας, συγκεκριμένες απαιτήσεις, συμβουλευθείτε την τοπική αντιπροσωπεία της International.
Συμβατότητα/Υποστρώματα	Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένου και κατάλληλα ασταρωμένου αλουμινίου/κράματος και επιφανειών επικασσιτερωμένων με σπρέι. Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας επάνω από τους περισσότερους τύπους υφαλοχρωμάτων, με την προϋπόθεση αυτά να είναι σε καλή κατάσταση, με την εξαίρεση υφαλοχρωμάτων VC17m/PTFE. Ζητήστε από τον τοπικό αντιπρόσωπο της International Paint συγκεκριμένες συμβουλές για τα επιχρίσματα αν έχετε αμφιβολίες για τη συμβατότητα του Cruiser 200 με το τωρινό σας σύστημα επιχρίσματος
Αριθμός Επιστρώσεων	**με βούρτσα/ρολό** Εφαρμόστε 2 στρώσεις ξηρού υμένα 50 μικρών για μία εποχή (συνολικό πάχος ξηρού υμένα 100 μικρών) **με ψεκασμό** Εφαρμόστε 1 στρώσεις ξηρού υμένα 100 μικρών για μία εποχή (συνολικό πάχος ξηρού υμένα 100 μικρών) **Σε κάθε συνδυασμό, εφαρμόστε μια επιπλέον στρώση λωρίδας βαφής σε σημεία που φθείρονται πολύ, όπως οι γωνίες του κύτους, τα πηδάλια, οι μηχανισμοί μετάδοσης με προπέλα και οι μπροστινές αιχμές.**
Κάλυψη	**με βούρτσα ή ρολλό**: Θεωρητικά) - 10m²/l (Πρακτικά) - 9 m²/lt **με ψεκασμό** (Μόνο για εφαρμογή από επαγγελματίες): (Θεωρητικά) - 6.67 ft²/gl (Πρακτικά) - 4 m²/lt
Συνιστώμενο DFT ανά στρώση	50 μίκρο στεγνό ανά στρώση με βούρτσα ή ρολλό 100 μίκρο στεγνό με σπρέι
Συνιστώμενο WFT ανά στρώση	96 μίκρο υγρής με βούρτσα / ρολό 192 microns υγρό με ψεκασμό
Μέθοδοι εφαρμογής	Πιστόλι ψεκασμού τύπου Airless (μόνο για εφαρμογή από επαγγελματίες), Βούρτσα, Ρολός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποθήκευση	**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Cruiser 200 εξασφαλίστε ότι μεταξύ των χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε μακριά από άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου. **ΜΕΤΑΦΟΡΑ:** Το προϊόν πρέπει να φυλάγεται σε δοχεία που κλείνουν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.
Ασφάλεια	**ΓΕΝΙΚΑ:** Περιέχει βιοκτόνα. Τα υφαλοχρώματα πρέπει να τρίβονται μόνο με βρεγμένο γυαλόχαρτο. Ποτέ μην τρίβετε τα υφαλοχρώματα με στεγνό γυαλόχαρτο και μην τα αφαιρείτε καίγοντάς τα. Διαβάστε τα περί ασφαλείας στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας. **ΔΙΑΘΕΣΗ:** Μη πετάτε τενεκέδες και μη χύνετε χρώμα σε υλικό στο νερό, χρησιμοποιείστε τις εγκαταστάσεις που παρέχονται για απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώματα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε. Τα υπόλοιπα αυτού του προϊόντος δεν μπορούν να απορριφθούν στα αστικά απορρίμματα ή να αδειαστούν χωρίς άδεια. Η απόρριψη των υπολοίπων πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τις αρχές.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ	*Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας) που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από καιρού εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.*

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.